

試験成績表



名 称		メジフィット	
項 目		結 果	社内規格
引張強さ (N/mm ²)		756	—
伸 び 率 (%)		4.1	—
ビッカース硬さ (HV)		224	170 以上
鋼板部の化学成分 (%)	C	0.01	0.18 以下
	Mn	0.15	1.20 以下
	P	0.04	0.08 以下
	S	0.01	0.05 以下
備考：			