

品 質 証 明 書

株式会社ティ・エム・シー
東京都港区虎ノ門1-5-16晩翠ビル2F
TEL: 03-3503-5889
FAX: 03-5501-3234

製品名 : ワールドフォーム (吐出専用ガンタイプ) (Ø71mmX(L)285mm / 750ml)

貴社に納入いたしました弊社製品の品質に関しましては、下記の通りであることを証明致します。

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 熱伝導率 (W/m・k) | 0.033 |
| フォーム密度 (kg/m ³) | 37 |
| 圧縮強度 (N/cm ²) | 10~20 |
| 発泡量 (ℓ) | 30~40 (最適条件時: 20℃、60%RH) |
| 吐出後の発泡倍率(倍) | 1.5~2.0 |
| 吸水量 (g/100cm ³) | 0.6 |
| タックフリータイム(分) | 15 |
| カットタイム(分) | 60 |
| 完全硬化(時間) | 24 |
| 使用温度 (°C) | 5~35 |
| フォーム色 | アイボリー |
| 耐熱性(硬化後)(°C) | -30~80 |
| 燃焼性 | 自己消化性 |
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ (登録番号: JAIA-010545) |
| 4VOC含有可否 | 4VOC基準適合製品 (登録番号: JAIA-404531) |
| 使用期限 | 製造より12ヶ月 |

- ※ 熱伝導率及びフォーム密度、吸水率は試験機関の「Korea Testing & Research Institute」でのテスト結果値である。
- ※ 上記表はすべて代表値であり、保証数値ではありません。吐出後の温度・湿度や現場条件によってフォームの性能は変化いたしますのでご注意ください。
- ※ 保管は直射日光のない冷暗所 (5℃~30℃) にしてください。
- ※ 本製品に使われているガスはノンフロンのLPG/DMEです。(ノンロンタイプ)
- ※ 用途: 断熱・充てん・気密
- ※ 第四類第四石油類危険等級Ⅲ