

# 品 質 証 明 書

株式会社ティ・エム・シー  
東京都港区虎ノ門1-5-16晩翠ビル2F  
TEL: 03-3503-5889  
FAX: 03-5501-3234

製品名 : ワールドフォーム (吐出専用ガンタイプ) (Ø71mmX(L)285mm / 750ml)

貴社に納入いたしました弊社製品の品質に関しましては、下記の通りであることを証明致します。

熱伝導率 (W/m・k)	0.031
フォーム密度 (kg/m <sup>3</sup> )	25
圧縮強度 (N/cm <sup>2</sup> )	10~20
発泡量 (ℓ)	30~40 (最適条件時: 20°C、60%RH)
吐出後の発泡倍率(倍)	1.5~2.0
吸水量 (g/100cm <sup>3</sup> )	3.2
タックフリータイム(分)	15
カットタイム(分)	60
完全硬化(時間)	24
使用温度 (°C)	5~35
フォーム色	ピンク
耐熱性(硬化後)(°C)	-30~80
燃焼性	自己消化性
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆ (登録番号: JAIA-010545)
4VOC含有可否	4VOC基準適合製品 (登録番号: JAIA-404531)
使用期限	製造より12ヶ月

- ※ 熱伝導率及びフォーム密度、吸水率は試験機関の「Korea Testing & Research Institute」でのテスト結果値である。
- ※ 上記表はすべて代表値であり、保証数値ではありません。吐出後の温度・湿度や現場条件によってフォームの性能は変化いたしますのでご注意ください。
- ※ 保管は直射日光のない冷暗所 (5°C~30°C) にしてください。
- ※ 本製品に使われているガスはノンフロンのLPG/DMEです。(ノンロンタイプ)
- ※ 用途: 断熱・充てん・気密
- ※ 第四類第四石油類危険等級Ⅲ